Technical Data Sheet

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Refinish System
2K PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY HS CZARNY 250 ml
Nr art. 945803

Produkt

Opis / Zastosowanie

Szybkoschnący, dwuskładnikowy podkład o doskonałym wypełnieniu i doskonałych rozlewności. Przed podkładowaniem przeszlifowane powierzchnie należy uprzednio zagruntować podkładami kwasowymi 2K lub podkładami 1K.

Właściwości

- Gruba warstwa z bardzo dobrymi właściwościami wypełniania
- Bardzo szybkie schnięcie, bardzo dobrze nadaje się do suszenia IR
- Bardzo łatwe szlifowanie
- Doskonała wytrzymałość mechaniczna
- Może być pokrywany wszystkimi konwencjonalnymi systemami lakierów bazowych 1K i 2K, szczególnie nadaje się do lakierów na bazie wody

Baza materiałowa

Dwuskładnikowe żywice akrylowe
Utwardzacz: alifatyczne izocyjaniany

Kolor

CZARNY

Wartość LZO (UE)

594 g / l

Podłoże

Wszystkie konwencjonalne tworzywa sztuczne wolne od środków antyadhezyjnych, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
(oczyszczone i przeszlifowane)

Powierzchnie poliestrowe
(oczyszczone i przeszlifowane)
Podkłady katafoteryczne
(e-coat, oczyszczone i przeszlifowane)
Powierzchnie zagruntowane 2- składnikowymi podkładami kwasowymi, 1- składnikowymi podkładami lub 1- składnikowymi promotorami przyczepności do plastiku.
Uszkodzone miejsce musi być wolne od tłuszczu i kurzu, a także być całkowicie suche i pozbawione rdzy.

Proces

Środki ochrony

Używaj środków ochrony osobistej.
(maska / rękawiczki / okulary)
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki (SDS).

Przed użyciem wstrząśnij

Przed użyciem mocno wstrząsaj puszką przez około 2 minuty od usłyszenia kulek mieszających.

Umieść czerwony przycisk



Usuń czerwony przycisk z nasadki. Obróć puszkę o 180° i umieść przycisk na bolcu.

Wciśnij czerwony przycisk



Odwróć puszkę do góry dnem i umieść na stabilnej powierzchni. Naciśnij czerwony przycisk dłonią, aż wskoczy na miejsce (usłyszysz kliknięcie).

Przed użyciem wstrząśnij

Po aktywacji ponownie mocno wstrząsaj puszką przez 2 minuty od momentu usłyszenia kulek mieszających.

Regulowana dysza



Ustaw wielkość regulowanej dyszy natryskowej odpowiednią do wykonywanej naprawy.

Wykonaj natrysk testowy



Po wstrząśnięciu puszką wykonaj natrysk testowy.

Odległość natryskowa



15 cm - 20 cm

Warstwy

Grubość suchej warstwy 120 µm
(ok. 3 - 4 warstwy)

Czas odparowania



Czas odparowania: około 5 - 10 min między kolejnymi warstwami.

Warunki pracy

Optymalna aplikacja przy 18° C - 25° C i wilgotności względnej od 40 - 60%.

Krycie



około 5 m² przy 30 µm grubości warstwy suchej

Suszenie



TG1 pyłosuchość: 7 min
TG3 suchy w dotyku: 30 min
TG5 gotowy do montażu: 40 min
Gotowy do szlifowania: 1 godz.
Podane wartości odnoszą się do wyżej wymienionych warunków pracy. Poziom wysuszenia jest określany zgodnie z normą DIN 53150.

IR - możesz suszyć promiennikiem
Przestrzegaj opisu sprzętu

Kontynuacja

Może być pokrywany wszystkimi konwencjonalnymi lakierami nawierzchniowymi 1K lub 2K oraz lakierami rozpuszczalnikowymi i wodnymi.

Szlifowanie na mokro P 800 - P 1200 lub
na sucho P 600 - P 1000

Czas użycia



Około 1 godz. w temperaturze pokojowej 20° C i wilgotności względnej ok. 40 - 50%. Czas pracy zależy od temperatury otoczenia. Wyższe temperatury skracają czas użycia, niższe wydłużają go.

Po użyciu



Po lakierowaniu odwróć puszkę do góry dnem i naciśnij zawór aż do opróżnienia.

Dodatkowe informacje

Okres przydatności



36 miesięcy (nieaktywny)
Okres użytkowania odnosi się do nieużywanej puszki, która jest prawidłowo przechowywana w temperaturze 15 - 25° C i wilgotności względnej poniżej 60%. Puszkę należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej w suchym miejscu, chronionym przed wpływami chemicznymi i mechanicznymi. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa umieszczonych na puszce oraz wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w miejscu składowania.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione puszki aerozolowe należy wyrzucić do systemu recyklingu. Puszki z utwardzonym materiałem należy utylizować jako odpady specjalne.

Uwaga

Tylko do użytku profesjonalnego.
Identyfikacja, patrz karta charakterystyki (SDS).

Treści zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały stworzone z wielką starannością i odzwierciedlają nasz aktualny stan wiedzy. Dostarczają użytkownikowi informacji specyficznych dla aplikacji i nie obiecują pewnych właściwości. Informacje nie są wiążące i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich integralność, dokładność i kompletność. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności naszego produktu do zamierzonego celu. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na naszych etykietach. Nasze marki i patenty są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, poprawiania lub uzupełniania treści informacji bez wcześniejszego powiadomienia.