Technical Data Sheet

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Refinish System
2K PODKŁAD GRUNTUJĄCO-WYPEŁNIAJĄCY DTM
BIAŁY 250 ml
Nr art. 945805

Produkt

Opis / Zastosowanie

Wielofunkcyjny podkład poliuretanowy High Solid (mokro na mokro). Ten podkład może być stosowany jako podkład bez szlifowania lub do właściwie oczyszczonych nieszlifowanych podkładów kataforetycznych (e-coat) OEM.

Właściwości

- Można go szybko pokrywać lakierami na bazi wody, rozcieńczalnika oraz 2- składnikowymi lakierami nawierzchniowymi
- Szybkoschnący
- Bardzo dobry jako warstwa wierzchnia

Baza materiałowa

Dwuskładnikowe żywice akrylowe
Utwardzacz: alifatyczne izocyjaniany

Kolor

Biały

Wartość LZO (UE)

701 g / l

Podłoże

Stal (oczyszczona i oszlifowana)

Stal ocynkowana (ocynkowana ogniowo, ocynkowana taśmowo i ocynkowana elektrolitycznie oczyszczona oraz oszlifowana)
Aluminium, miękkie aluminium (oczyszczone i wyszlifowane)
Wszystkie konwencjonalne tworzywa sztuczne wolne od środków antyadhezyjnych, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem (oczyszczone i oszlifowane).

Zagruntować wstępnie za pomocą podkładu
na plastik o nr 945808.
Powierzchnie poliestrowe
(oczyszczone i oszlifowane)
Podkłady kataforetyczne
(e-coat, oczyszczone i oszlifowane)
Z zastosowaniem podkładu 2K Washprimer 945807
lub podkładem antykorozyjnym 1K 945812.
Uszkodzone miejsce musi być wolne od tłuszczu
i kurzu, a także być całkowicie suche i pozbawione
rdzy.

Proces

Środki ochrony

Używaj środków ochrony osobistej.
(maska / rękawiczki / okulary)
Więcej informacji można znaleźć w karcie
charakterystyki (SDS).

Przed użyciem wstrząśnij

Przed użyciem mocno wstrząsaj puszkę przez
2 minuty od usłyszenia kulek mieszających.

Umieść czerwony przycisk



Usuń czerwony przycisk z nasadki. Obróć puszkę
o 180° i umieść przycisk na bolcu.

Wciśnij czerwony przycisk



Odwróć puszkę do góry dnem i umieść na stabilnej
powierzchni. Naciśnij czerwony przycisk dłonią, aż
wskoczy na miejsce (usłyszysz kliknięcie).

Przed użyciem wstrząśnij

Po aktywacji ponownie mocno wstrząsaj puszką
przez 2 minuty od momentu usłyszenia kulek
mieszających.

Regulowana dysza



Ustaw wielkość regulowanej dyszy natryskowej
odpowiednią do wykonywanej naprawy.

Wykonaj natrysk testowy



Po wstrząśnięciu puszką wykonaj natrysk testowy.

Odległość natryskowa



15 cm - 20 cm

Warstwy

Grubość suchej warstwy 50 - 70 µm
(ok. 2 - 3 warstwy)

Czas odparowania



Czas odparowania: około 10 - 15 min odpowiednio
(do zmatowania)

Warunki pracy

Optymalna aplikacja przy 18° C - 25° C i wilgotności względnej od 40 - 60%.

Krycie



około 2 m² przy 50 µm grubości warstwy suchej

Suszenie



TG1 pyłosuchość: 10 - 20 min
TG3 suchy w dotyku: 20 - 30 min
TG5 gotowy do montażu: około 45 min
Podane wartości odnoszą się do wyżej wymienionych warunków pracy. Poziom wysuszenia jest określany zgodnie z normą DIN 53150.

Kontynuacja

Może być pokrywany wszystkimi konwencjonalnymi lakierami nawierzchniowymi 1K lub 2K oraz farbami rozpuszczalnikowymi i wodnymi.

Czas użycia



Około 2 godz. w temperaturze pokojowej 20° C i wilgotności względnej ok. 40 - 50%. Czas pracy zależy od temperatury otoczenia. Wyższe temperatury skracają czas użycia, niższe wydłużają go.

Po użyciu



Po lakierowaniu odwróć puszkę do góry dnem i naciśnij zawór aż do opróżnienia.

Dodatkowe informacje

Okres przydatności



36 miesięcy (nieaktywny)
Okres użytkowania odnosi się do nieużywanej puszki, która jest prawidłowo przechowywana w temperaturze 15 - 25° C i wilgotności względnej poniżej 60%. Puszkę należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej w suchym miejscu, chronionym przed wpływami chemicznymi i mechanicznymi. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa umieszczonych na puszce oraz wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w miejscu składowania.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione puszki aerozolowe należy wyrzucić do systemu recyklingu. Puszki z utwardzonym materiałem należy utylizować jako odpady specjalne.

Uwaga

Tylko do użytku profesjonalnego.
Identyfikacja, patrz karta charakterystyki (SDS).

Treści zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały stworzone z wielką starannością i odzwierciedlają nasz aktualny stan wiedzy. Dostarczają użytkownikowi informacji specyficznych dla aplikacji i nie obiecują pewnych właściwości. Informacje nie są wiążące i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich integralność, dokładność i kompletność. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności naszego produktu do zamierzonego celu. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na naszych etykietach. Nasze marki i patenty są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, poprawiania lub uzupełniania treści informacji bez wcześniejszego powiadomienia.