Technical Data Sheet

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Refinish System
1K PODKŁAD NA PLASTIK 400 ml
Nr art. 945808

Produkt

Opis / Zastosowanie

Idealny środek adhezyjny do większości tworzyw sztucznych.

Właściwości

- Wystarczy jedna lekka, cienka, równa i zamknięta warstwa
- Posiada doskonałe właściwości adhezyjne
- Szybkoschnący
- Elastyczny
- Wysoce wydajny
- Może być pokrywany wszystkimi wypełniaczami i lakierami nawierzchniowymi

Baza materiałowa

Chlorowane poliolefiny

Wartość LZO (UE)

780 g/l

Podłoże

PP / EPDM, ABS, PA, R-TPU, miękka pianka PUR, (oczyszczone i oszlifowane).
Uszkodzone miejsce musi być wolne od tłuszczu i kurzu. Powierzchnia musi być wolna od środków antyadhezyjnych. Zalecane jest odtłuszczanie.

Proces

Środki ochrony

Używaj środków ochrony osobistej.
(maska / rękawiczki / okulary)
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki (SDS).

Przed użyciem wstrząśnij

Przed użyciem mocno wstrząsaj puszką przez 2 minuty od momentu usłyszenia kulek mieszających.

Wykonaj natrysk testowy



Po wstrząśnięciu puszką wykonaj natrysk testowy.

Odległość natryskowa



15 cm - 20 cm

Warstwy

Grubość suchej warstwy 1 - 2 µm
(1 warstwa)

Czas odparowania



Czas odparowania: około 15 - 20 min

Warunki pracy

Optymalna aplikacja przy 18° C - 25° C i wilgotności względnej od 40 - 60%.

Krycie



około 6 - 8 m² przy 2 µm grubości warstwy suchej Następną warstwę można nakładać po 15 - 20 minutach schnięcia na powietrzu

Kontynuacja

Może być pokrywany wszystkimi typowymi wypełniaczami i lakierami nawierzchniowymi z wyjątkiem podkładu epoksydowego.

Po użyciu



Po lakierowaniu odwróć puszkę do góry dnem i naciśnij zawór aż do opróżnienia.

Dodatkowe informacje

Okres przydatności



60 miesięcy
Okres użytkowania odnosi się do nieużywanej puszki, która jest prawidłowo przechowywana w temperatu-rze 15 - 25° C i wilgotności względnej poniżej 60%. Puszkę należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej w suchym miejscu, chronionym przed wpływami chemicznymi i mechanicznymi. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa umieszczonych na puszce oraz wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w miejscu składowania.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione puszki aerozolowe należy wyrzucić do systemu recyklingu. Puszki z utwardzonym materiałem należy utylizować jako odpady specjalne.

Uwaga

Tylko do użytku profesjonalnego.
Identyfikacja, patrz karta charakterystyki (SDS).

Treści zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały stworzone z wielką starannością i odzwierciedlają nasz aktualny stan wiedzy. Dostarczają użytkownikowi informacji specyficznych dla aplikacji i nie obiecują pewnych właściwości. Informacje nie są wiążące i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich integralność, dokładność i kompletność. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności naszego produktu do zamierzonego celu. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na naszych etykietach. Nasze marki i patenty są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, poprawiania lub uzupełniania treści informacji bez wcześniejszego powiadomienia.