PROSPRAY
PASSION FOR COLOUR.

NAJLEPSZE PRAKTYKI

Trzyetapowy proces powłoki bazowej

PRZYGOTOWANIE

Sprawdzenie koloru

Zawsze należy określić odpowiedni kolor lub wariant koloru. Należy to zrobić na najwcześniejszym możliwym etapie, najlepiej po dokonaniu wyceny naprawy. Najlepszą praktyką na tym etapie będzie wykonanie natrysku testowego.

Ochrona

Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (zalecane są maski z dostawą powietrza).

Czyszczenie

Wyczyścić zmywaczem silikonu, odtłuszczaczem bazy i/lub odtłuszczaczem antystatycznym W820 Antistatic Degreaser.

Bezpieczeństwo

Tylko do użytku profesjonalnego. TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. OSTRZEŻENIE! ZAWARTOŚĆ JEST PALNA. PARY I MGŁA MOGĄ BYĆ SZKODLIWE. WYWOŁUJE PODRAŻNIENIA SKÓRY I OCZU. Nie stosować produktów Prospray przed pełnym przeczytaniem i zrozumieniem kart danych bezpieczeństwa. Upewnić się, że wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie kart danych bezpieczeństwa oraz produktów chemicznych, z którymi mają kontakt. Producent zaleca stosowanie aparatu oddechowego z zasilaniem powietrza podczas ekspozycji na pary lub mgłę. Używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic, okularów i osłony twarzy. Niniejsze informacje są dostarczane w dobrej wierze, lecz bez gwarancji. Podane tu informacje reprezentują obecny stan naszej wiedzy i służą jako przewodnik po naszych produktach i ich zastosowaniach; nie mają na celu zapewnienia określonych właściwości produktu lub zastosowań. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na etykietach produktu.

TRZYETAPOWY PROCES Z KOLOROWĄ BAZĄ POŚREDNIĄ

Procedury trzyetapowe z kolorową bazą pośrednią zostały wprowadzone przez producentów pojazdów w celu uzyskania jaśniejszych kolorów. Gdy ponowne wykończenie bazy wymaga procedury trzyetapowej z kolorową bazą pośrednią, zostanie to określone w programie Prospray Colour Software Program.

Ważna uwaga

Przed naniesieniem kolorowej bazy pośredniej ważne jest wykonanie natrysku paneli próbnych zgodnie z poniższym opisem:

Natrysk

Wykonać natrysk koloru bazy na co najmniej 3 karty natryskowe.

Zastosowanie

Korzystając z 3 pomalowanych kart natryskowych nanieść jedną powłokę kolorowej bazy pośredniej na pierwszą kartę, 2 powłoki na drugą kartę i 3 powłoki na trzecią kartę.

Nanieść jedną powłokę lakieru bezbarwnego Prospray Clear na wszystkie karty.

Natrysk

Porównać 3 karty natryskowe z oryginalnym kolorem w celu określenia, która procedura zapewnia najdokładniejsze dopasowanie koloru.

Więcej informacji

W celu uzyskania dalszych informacji należy skorzystać z karty danych technicznych bazy Prospray.

3-ETAPOWY PROCES W KOLORACH CUKIERKOWYCH

Nanoszenie bazy

Wymieszać i nanieść bazę Prospray zgodnie z procedurą bazy efektowej.

Wykonać natrysk 2–3 średnio mokrych powłok, zapewniając około 2–5 minut na odparowanie rozcieńczalnika między powłokami, a następnie natychmiast nanieść lekką powłokę. Nie obniżać ciśnienia powietrza przy końcowej powłoce. Umożliwić schnięcie przez 10–20 minut w 20°C przed dalszym pokryciem.

Nanoszenie kolorowej bazy pośredniej

Wymieszać kolorową bazę pośrednią zgodnie z recepturą. Nanieść kolorową bazę pośrednią zgodnie z procesem aplikacji bazy.

3-ETAPOWY PROCES W KOLORACH PERŁOWYCH

Baza

Wykonać natrysk 2–3 pojedynczych powłok, zapewniając około 2–5 minut na odparowanie rozcieńczalnika między powłokami. Na obszarach zapodkładowanych i wymagających dodatkowego pokrycia nanieść najpierw pojedynczą lekką warstwę. Umożliwić schnięcie podłoża przez 10–20 minut w 20°C.

Baza pośrednia

Nanieść pojedyncze powłoki na panel próbny (ten produkt nie jest przeznaczony do pełnego pokrycia), zapewniając około 2–5 minut na odparowanie rozcieńczalnika między powłokami. Nie obniżać ciśnienia powietrza przy końcowej powłoce. Umożliwić schnięcie przez 10–20 minut w 20°C przed dalszym pokryciem.

Dane w tej karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ to warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne wytyczne. Valspar nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. JEŻELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIE NA PIŚMIE STOSOWNEGO ZOBOWIĄZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I NASTĘPCZE. Jedyna możliwość w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2021 Valspar b.v. Wszystkie prawa zastrzeżone.

valspar
AUTOMOTIVE